



## ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO

Esmalte a base de polímeros alquídicos de buen secado, alto brillo inicial y excelente retención del mismo. Permite una fácil aplicación con una película lisa de muy buena nivelación, resistencia a los lavados, gran adherencia, excelente flexibilidad y resistencia a la intemperie.

### Usos recomendados

Pintado de superficies metálicas y de madera, tanto para exposición en interiores como en exteriores. Por ejemplo: herramientas, equipos industriales, rejas, aberturas, muebles, etc.

### Instrucciones para su uso

**Preparación de la pintura:** Homogeneizar el contenido del envase y llevar a viscosidad con aguarras Celta.

#### Preparación de la superficie:

- Superficies metálicas nuevas: La superficie debe ser desengrasada, desoxidada y fosfatizada, o bien arenada o granallada. Aplicar luego Antióxido Sintético Celta, y dejar secar 24 horas antes de pintar con el esmalte sintético alquídico para obtener la máxima prestación del sistema.
- Superficies de madera nueva: Previo al pintado se debe lijar, limpiar la superficie y luego aplicar una mano de Fijador al Solvente Celta. Dejar secar 24 horas antes de pintar con el esmalte sintético alquídico para obtener la máxima prestación del esquema.
- Superficies ya pintadas: Si la superficie se encuentra en buen estado, lijar, eliminar el polvillo y aplicar el esmalte sintético alquídico. Si está deteriorada, remover las partes flojas y en mal estado, y retocar con Antióxido Sintético Celta en el caso de superficies metálicas. Luego aplicar el esmalte sintético alquídico.

**Aplicaciones:** Soplete convencional, pincel o pinceleto, rodillo.

### Datos técnicos

**Tipo:** Pintura alquídica modificada de alto contenido en aceite vegetales.

**Viscosidad (Copa Ford N°4):** 180 segundos

**Contenido de sólido por peso:** 51% (Estos son los valores promedios, que pueden presentar variaciones según el color del esmalte y/o necesidad específica del usuario)

**Estabilidad en el envase:** 1 año.

### Características

**Color:** Blanco, negro, amarillo, rojo, azul, verde, gris.

**Brillo:** Brillante, mate, satinado.

**Presentación:** 1, 4 y 20 litros

**Rendimiento teórico:** 9 m<sup>2</sup> por litro (Considerar que este valor es teórico y puede disminuir sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.)

**Secado:** al tacto 2 horas

**Para repintar:** 8 hs.

**Cantidad de manos recomendadas:** 2 a 3

**Diluyente:** Con diluyente para sintéticos Celta en aplicación por spray y aguarrás mineral para aplicación con pincel o rodillo.

**Tasa de dilución:** Dependiendo del método de aplicación (hasta un 20%)

**Fondo recomendado:** Antióxido sintético o Convertidor de óxido Celta para metales y Fijador al solvente para maderas

---

**FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.**

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • [info@cetalaf.com.ar](mailto:info@cetalaf.com.ar)  
[www.cetalaf.com.ar](http://www.cetalaf.com.ar)

## Precauciones de seguridad

El producto y los diluyentes son inflamables, y se deberán mantener alejados de chispas y fuentes de calor. En recintos cerrados se deberá usar mascarillas y elementos protectores. El contacto prolongado con la piel puede provocar irritaciones.

- Inflamable
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Usar guantes, máscara y ropa de trabajo adecuada.
- Usar y almacenar en lugares que posean adecuada ventilación.
- Evitar el uso en lugares donde haya riesgo de incendio.
- No arrojar al desagüe.

**INCENDIO:** Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma CO2. Evitar inhalar el humo.

**DERRAMES:** Absorber con tierra o arena, guardar ésta en envases rotulados y llevarlos para ser incinerados por un Operador de Residuos habilitado por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Nación.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Piel: Quitar la ropa afectada y lavar la piel.
- Ojos: Lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- Inhalación: salir al aire fresco.
- Ingestión: No inducir al vómito. Beber abundante agua y consultar al médico; al Centro Nacional de Intoxicaciones 0-800-333-0160 o al Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas (011) 4658-7777.

## Recomendaciones

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- En caso de poseer más de un envase se recomienda mezclar los contenidos.
- No almacenar los envases al aire libre en contacto directo con rayos solares y en ambientes húmedos.
- No pintar cuando la humedad relativa ambiente supere el 85% ni cuando se prevean lluvias.
- Para la limpieza de las superficies una vez pintadas se recomienda usar detergentes líquidos, agua y elementos suaves, no abrasivos.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No pintar bajo los rayos directos del sol.



¿Tenés alguna duda?  
**TE AYUDAMOS!**

Hacé click en el ícono  
de WhatsApp de nuestra web  
para contactarte!

**FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.**

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar  
[www.cetalaf.com.ar](http://www.cetalaf.com.ar)